

# Snickerispackel

## Produktbeskrivning

Snabbtorkande, vitt akrylspackel med utmärkt vidhäftning och god slipbarhet.

- Snabbtorkande
- För trä och korrosionsskyddad metall
- Goda slipegenskaper



## Användning

Används till i- & påspackling och uppbyggnad av kanter på grundat trä, träfiberskivor och korrosionsskyddad metall, inomhus.

## Underlag

Ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för målningsbehandling.

## Behandling

Rengör, slipa och avlägsna löst sittande material och målarfärg. Smuts, spill, fett och smittande material avlägsnas under rengöring. Nya absorberande, porösa eller missfärgade underlag grundas. Spackelmassan appliceras och jämnas ut. Ytan slipas och grundas innan vidare behandling.

## Applicering

Applicera och jämna ut med spackel. Applicera tillräcklig mängd, bearbeta och jämna ut spackelmassan. Kondensbildning får inte förekomma. Provbehandla alltid för att kontrollera vidhäftning och resultat.

## Förväntat resultat

Jämn yta för vidare behandling.  
Kan övermålas med både vatten- och lösningsmedelsbaserade färger.

## Miljöinformation

Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Färg och rengöringsvätska får inte släppas ut i avlopp, utan samlas upp och omhändertas som miljöavfall. Tomma och torra emballage sorteras som plast, metallhandtag bör avlägsnas och sorteras som metall. Förvara överbliven färg på rätt sätt så att rester kan användas och miljöpåverkan minimeras.

**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl försluten

**Skyddsutrustning:** Skydda hud och ögon mot stänk med lämpliga kläder, handskar och glasögon. Undvik inandning av spraydimma och slipdamm. Använd lämplig skyddsutrustning, se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

## Tekniska data

Produkttyp	Spackel- och fogmassa
Kulör (spackel)	Vit
Densitet (kg/l)	1.7
Torrhalt: Vikt %	74
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +5°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RF
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	24
Skickttjocklek (nominell mm)	2
Kornstorlek (max mm)	0,03
Rengöring av verktyg osv.	Vatten

### Nuvarande TDS version

augusti 2024

### Ersätter TDS version

januari 2018