

# Archaia Kompositionsfärg Tak & Vägg

## Produktbeskrivning

Helmatt vägg- och takfärg med öppen yta. Rekommenderas för lokaler där speciella estetiska krav ställs. Ger ytan ett klassiskt helmatt uttryck.

- Helmatt finish
- Vägg och tak
- Klassiskt uttryck



## Användning

Vardagsrum, korridorer, entréer, kontor och förråd.

## Underlag

Måste vara rent, torrt, fast och lämpligt för målningsbehandling.

## Behandling

Ta bort löst material och färg genom rengöring och slipning.  
Avlägsna smuts, sot, fett och kritande material med Fluren 37.  
Vattenfläckar eller nikotin- eller sotfläckar rengörs med Fluren 49 och behandlas med Stop Primer.  
Hårda, jämna ytor slipas matta och grundas med Fix Primer efter behov.  
Sprickor, ojämnheter och hål spacklas.  
Absorberande och porösa underlag grundas med Förankringsgrund.  
Måla 1-2 gånger. Vissa nyanser kräver extra behandling.

## Applicering

Omröres noggrant innan användning.  
Applicera med Pensel eller roller.  
Appliceras med pensel/anstrykare för att ge utseende som påminner om traditionell limfärgsmålning.  
Välj redskap efter vilken ytfinish som önskas.  
Måla vått-i-vått och avsluta med att stryka/rulla i samma riktning.  
Använd alltid samma batch nummer på sammanhängande/obrutna ytor.  
Kyla/värme kan påverka materialets viskositet.  
Kondensbildning under torkning/härdning får inte förekomma.  
Kyla och ökad fuktighet förlänger torktiden, genomhärdning och övermålningsinterval.  
Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torkningstid och genomhärdning.  
Provbehandla alltid för att kontrollera vidhäftning och resultat..

## Förväntat resultat

Helmatt öppen yta med klassiskt utseende.  
Känslig för beröring och fläckar.  
Starka särskilt mörka nyanser är mer känsliga än ljusa vid slitage och beröring.  
Kritande från starka kulörer kan förekomma på grund av överskottspigment.  
Spärrar inte mot genomslag från kvistar och vattenlösliga färgämnen, vattenfläckar och nikotin.  
Belasta ytan försiktigt tills färgen är helt genomhärdad.

# Rengöring och underhåll

Ytan upplöses inte av vatten, den tål lätt rengöring och kan återbehandlas, utan att gamla färgskikt först skall avlägsnas.

## Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring.  
Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mjjöstation.  
Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver.  
Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen.  
Då minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

**Förvaring:** Svält, frostfritt och väl tillsluten

## Tekniska data

Produkttyp	Emulsionsfärg
Glans	Matt;2
Densitet (kg/l)	1.12
Torrhalt: Vikt %	50
Torrhalt: Vol %	33
Normal sträckförmåga (m <sup>2</sup> /litr.)	8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	24
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Densitet	Vattenånga: Sd = 0,12 m motsvarande klass 1 enligt EN 7783-2
Utspädning	Ska normalt inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

### Nuvarande TDS version

februari 2024

### Ersätter TDS version

mars 2023