

Spray Fläckisolering

Produktbeskrivning

Snabbtorkande spärrande lösningsmedelsbaserad akrylatfärg på sprayburk.

- Vitpigmenterad
- Spärrar genomslag från sot perfekt
- Kan övermålas efter 15 minuter



Användning

Används på tak och väggar för isolering av fuktfläckar, nikotin, rost och sot samt klotter eller andra fläckar. Kan även användas på mindre fläckar på trä, för att isolera t ex streck från kulspeppenna.

Underlag

Underlaget skall vara rent, torrt, fast och lämpligt för målningsbehandling, samt fritt från fett, olja, vax och rester av rengöringsmedel.

Behandling

Spraya i tunna skikt på de fläckar som skall isoleras och låt torka mellan varje skikt. Upprepa behandlingen till fläckarna är helt isolerade.

Applicering

Skaka burken ordentligt i minst en minut.

Kulan ska röra sig fritt i burken (hörs tydligt).

Sprayavstånd 35 - 40 cm.

Arbetstemperatur 15 - 25 ° C.

Applicera i flera tunna lager.

Torkningstiden beror på lufttemperatur, luftfuktighet och applicerad lagertjocklek.

Efter användning vänds botten av burken upp och ned och sprayas i flera sekunder.

Förväntat resultat

Förseglad yta.

Efter torkning kan man tapetsera eller måla med tak- eller väggfärg.

OBS!

Täck försiktigt ytor och områden som inte skall målas.

Säkerställ god ventilation.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl tillsluten

Tekniska data

Produkttyp	Grundfärg
Glans	Halvmatt
Densitet (kg/l)	0.83
Torrhalt: Vikt %	32
Almindelig sträckförmåga (m ² /ltr.)	2
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +5°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	1

Nuvarande TDS version

februari 2023

Ersätter TDS version

januari 2008