

KABRIC Floor Strongcoat Extra

DETALE CPH är exklusiva dekoraionsprodukter med ett öga för de små detaljerna. Kulör och finish har inspirerats av vårt nordiska designarv och naturens föränderlighet. Produkterna är lämpliga för professionell användning såväl som gör det själv-användning.

Produktbeskrivning

Ultramatt, extra slitstark 2-komponent polyuretanlack.
Rekommenderas för ytor behandlade med KABRIC Floor som utsätts för höga funktionskrav, lätt trafik, slitage på grund av användning och smuts. Framhäver ytans estetiska och visuella utseende.

- **2-komponent polyuretanlack**
- **Extra robust**
- **Ultramatt**



Användning

Vardagsrum, klinik, butik, kontor, kök och rum med liknande användningsområde.
Används på underlag behandlat med KABRIC Floor.

Underlag

Ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.

Behandling

Dammsug och torka efter med en väl urvriden trasa.
Applicera tre gånger KABRIC Floor Strongcoat Extra med pensel och/eller rulle.

Applicering

Pensel eller rulle.
Blanda komponent A (bas) med komponent B (härdare).
Rör om ordentligt.
Välj typ av verktyg beroende på kraven på finish.
Stäng av ev. golvvärme innan behandling påbörjas och under behandlingarna.
Efter behandlingen slås golvvärmen gradvis på.
Applicera jämnt vått-i-vått, undvik överlappningar och lackpölar.
Använd alltid samma satsnummer på sammanhängande/obrutna ytor.
Kyla/värme kan påverka materialets viskositet.
Kondens under torkning/härdning får inte förekomma.
Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torkningstid, genomhärdning och övermålningsintervall.
Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torkningstid och genomhärdning.
Utför alltid provbehandling för att verifiera och godkänna vidhäftning och resultat.

Förväntat resultat

Ultramatt extra slitstark yta med smuts- och vattenavvisande egenskaper.

Tål rengöring, inklusive fläckrengöring med rengöringsmedel utan slipmedel pH > 2 < 9, vatten, borste och trasa.

Fuktrelaterade dimensionella förändringar från underlaget kan leda till synliga markeringar på den färdiga ytan.

Belasta ytan försiktigt tills färgen är genomhärdad.

Ytan tål lättare användning efter 10 timmar. Möbler först efter 24 timmar.

Användbar information

Sätt möbeltassar i filt på möbler för att minimera märken och repor.

Skydda ytan och platser med kraftig trafik och koncentrerat slitage.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mjjöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svält, frostfritt och väl tillsluten

Kompletterande info

Anti-slip according to DIN 51130: R10

Hållbarhet: 24 månader i obruten förpackning.

Tekniska data

Densitet (kg/l)	1.05
Torrhalt: Vol %	30
Normal sträckförmåga (m ² /litr.)	7
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +15°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	3
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	8
Brukstid (tim)	24
Rengöring av verktyg osv.	Vatten

Nuvarande TDS version

april 2024

Ersätter TDS version

november 2023