



Spackel Stålplast Flexible

Produktbeskrivning:

Stålplast Flexible är ett 2-komp. polyesterspackel, vars fyllnadsmaterial är sammansatt så att spacklet blir mycket homogent men ändå flexibelt, lätt att slipa och med en mycket god vidhäftning. Spacklet tål att brännlackeras utan att därför förlora sin förmåga och elasticitet.

Användningsområde:

Stålplast Flexible används vid lagning av plåtskador på bilar och husvagnar, vid vissa skador på båtar, till att limma och laga järn, keramik, sten, stål, trä m.m.

Stålplast Flexible har även god vidhäftning mot de flesta plasttyper av halvhård till hård karaktär.

Bruksanvisning:

Förbehandling

Spacklet bör endast användas på torra och väl rengjorda ytor. Renslipa reparationsytan med slippapper så att rost och löst sittande färg avlägsnas. Olja och fett borttages med thinner.

Blandning:

Stålplast Flexible komp. A blandas noggrant med 2-3% härdare komp. B på t. ex. blandningsblock eller platta och blanda noggrant tills en homogen färg erhållits. Blanda inte mer åt gången än vad som förbrukas inom 4-5 minuter. Om spacklet utsätts för höga temperaturer (+150oC) blanda i ca. 1% härdare.

Applicering:

Stålplast Flexible appliceras med stål- eller gummispackel. Bästa arbetstemperatur är +20°C. Arbetstiden är då omkring 4 min. och härdtiden ca. 15 min. Rengör arbetsverktygen och blandningsplattan efter användning med etylacetat eller thinner.

Efterbehandling:

Efter ca. 15-20 minuter är Stålplast Flexible, om så önskas, klar att slipa. Med pansarfi I eller slippapper (80-papper eller finare) kan den härdade plasten slipas till jämnhet.

TEKNISK DATA:

Basmaterial	Omättad polyester
Härdartyp	50%-ig bensoylperoxid
Torktid	Slipbar efter 15-20 min (luft).
Geltid	Ca. 5 minuter med 2% härdare vid +25°C
Blandningsförhållande	Tillsätt 2-3% komp.B till komp.A och blanda noggrant
Brandklass	2b



Spackel Stålplast Flexible

TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2021-06-14

Sida 2/2

Emballage Komp. A (spackel) levereras i burk. Komp. B (härdare) levereras i tub.

Densitet 1,85 kg/l

Lagringstid 18 mån

Flampunkt +31 °C

Förpackningar:

Artikelnr.

10850 Burk 3 x 0,18 L

10851 Burk 3 x 0,55 L