

# Trä- och Laminatlim

## Produktbeskrivning

Flügger Trä- och laminatlim är ett snabbtorkande PVAc-lim med god vidhäftning till alla träsorter. Tål viss fukt, men är inte vatten och väderbeständig i torkat tillstånd.

## Användning

Flügger Trä- och laminatlim är i första hand avsett för trälimning, t ex trä- och laminatgolv, foglimning, tapplimning, fanering, monteringslimning, ramlsttillverkning m m.

Lämpar sig också för många andra material på cellulosabas, t.ex. papp, kartong, textilier, träfiberplattor m.m.

Ytorna skall vara rena och torra, fria från olja, fett, slipdamm och lösa partiklar.

Påför limmet jämnt på den ena ytan. Pressa samman ytorna inom 5 minuter och låt vara i press i c:a 5 minuter vid normal rumstemperatur. På porösa träsorter t ex fur, är 5 minuter vanligen tillräckligt, medan hårda träsorter kräver längre presstid. Vid lägre temperaturer förlängs presstiden.

Lim på båda sidor ger den starkaste limfogen, speciellt vid limning av hårda träsorter. Vid foglimning och kantlimning skall man påföra lim på båda ytorna.

Vid tapplimning av t ex trätappar i möbler, bör man förlimma på både tapp och hål. Stryk på ett tunt lager lim och vänta 3-5 minuter. Påför nytt lim och pressa samman ytorna.

Överskott kan rengöras omedelbart med en fuktig trasa. Härdat lim upplöses genom vätning i varmt vatten eller i aceton, sprit eller liknande.

## Tekniska data

Densitet (kg/l)	1.08
Torrhalt: Vikt %	46
Almindelig sträckförmåga (m <sup>2</sup> /ltr.)	5
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +15°C

### Nuvarande TDS version

september 2010

### Ersätter TDS version

januari 2007