

# Bänkskiveolja

## Produktbeskrivning

Mättar träets yta och gör ytan vatten- och smutsavvisande. Flügger Natural Wood Bänkskiveolja får inte brytas.

- Framhäver trädets naturliga glöd
- Bra skydd mot smuts- och vattenpåverkan
- Dokumenterad lämplig för kontakt med livsmedel

## Användning

Till alla träsorter, t ex furu, gran, ek, bok, ask, mahogny, teak m m.  
Till bänkskivor och möbler och liknande. Ej lämplig till golv.

## Behandling

Obehandlat eller avslipat trä: Rengör med Flügger Trärens och låt torka.  
Applicera olja med pensel i ett jämnt och täckande skikt.  
Vänta 30 min. medan oljan tränger in i träet.  
Applicera mer olja om det finns torra områden.  
Avtorka därefter överskott med en torr bomullsduk.  
Ytan måste vara helt fri från överskott av olja.  
Lämna bordplattan i en timme och upprepa sedan behandlingen.  
Det bästa resultat uppnås vid 2-3 behandlingar innan användning.  
Tidigare oljebehandlat trä: Underlaget skall vara rent, torrt, fast och fritt från rester av gammal färg eller lack.  
Slipa ytan med fint sandpapper.  
Rengör med Flügger Trärens och låt torka.  
Efter detta är proceduren samma som beskrivits ovanför.

## Användbar information

Undvik kraftig vatten- & vätskepåverkan de första 4-7 dyggen.  
Det rekommenderas att provbehandling görs innan arbetet påbörjas. Utför provbehandlingen på en mindre yta och var medveten om att resultatet beror på träslaget och dess förmåga att absorbera träoljan.

## OBS!

Oljeindränkta trasor kan självantända. Mättas med vatten eller bränns.

**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl försluten.



## Tekniska data

Produkttyp	Träskydd, transparent
Glans	10;Matt
Densitet (kg/l)	0.84
Torrhalt: Vikt %	35
Torrhalt: Vol %	38
Normal sträckförmåga (m <sup>2</sup> /litr.)	20
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	24
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	7
Densitet	TABLE TOP
Utspädning	Användes oförtunnad.

### Nuvarande TDS version

mars 2024

### Ersätter TDS version

juli 2022