

Tapetloss Färdigbland

Produktbeskrivning

Färdigblandat, effektivt vätnedel för nedtagning av papperstapeter. Den tjocka konsistensen gör att det kan påföras i tjocka skikt för längre verkningstid.

- Färdigblandat
- Effektivt



Användning

Används för vätning och nedtagning av tapeter och limfärg. Tapetklistret blir uppblött på så sätt att tapeten kan tas ner i större stycken.

Underlag

Ska vara rent, torrt och fast.

Behandling

Lössittande material och målarfärg avlägsnas genom rengöring och slipning. Obehandlad eller målade tapet slipas med grovt slippapper eller bearbetas med tapettrissa för att perforera ytan så att vätnedlet kan tränga igenom tapeten.

Applicering

Roller eller pensel.

Applicera vätnedlet i ett jämnt och flödigt skikt.

Låt verka ett par timmar, sedan kan tapeten tas ner i större stycken, skrapas ned med tapetskrapa eller bredspackel.

Vid tjocka tapetskikt kan behandlingen behöva upprepas.

Vid spill på golv eller målade ytor, skall detta omgående tvättas bort med vatten.

Förväntat resultat

Rengjord underlag redo för ny behandling.

OBS!

Får inte tillsättas vattnet i tapetnedångare eller som förbehandling för tapetnedångare.

Miljöinformation

Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver.

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring.

Färg och rengöringsvätska får inte släppas ut i avlopp, utan samlas upp och omhändertas som miljöavfall.

Tomma och torra emballage sorteras som plast, metallhandtag bör avlägsnas och sorteras som metall.

Förvara överbliven färg på rätt sätt så att rester kan användas och miljöpåverkan minimeras.

Förvaring

Svalt, frostfritt och väl försluten

Skyddsutrustning

Skydda hud och ögon mot stänk med lämpliga kläder, handskar och glasögon.
Undvik inandning av spraydimma och slipdamm.
Använd lämplig skyddsutrustning, se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Tekniska data

Densitet (kg/l)	1.03
Torrhalt: Vikt %	10,2
Torrhalt: Vol %	7,2
pH	9,3
Normal sträckförmåga (m²/ltr.)	4
Lång sträckförmåga (m²/l.)	5
Kort sträckförmåga (m²/ltr.)	2
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +5°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Utspädning	Ska normalt inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten
Country of Origin	Denmark

Nuvarande TDS version

januari 2025